VECTOR® 4213A

تولیدکننده	Dexco Polymers LP	**دسته بندی**	SIS+SI
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VECTOR 4213A کوپلیمر بلوکی استایرن-ایزوپرن-استایرن/استایرن-ایزوپرن (SIS/SI). مخلوط کوپلیمر سه بلوکی SIS / دو بلوکی (1)(SIS/SI) SI. حاوی ~25% کوپلیمر دو بلوکی SI. کوپلیمر استایرن متوسط. پایداری حرارتی و قابلیت فرآیند ذوب برجسته. به صورت پلت متراکم، گردگیری شده با تالک عرضه می شود. کوپلیمرهای بلوکی استایرنی VECTOR تحت مقررات خاصی به عنوان اقلام یا به عنوان مواد تشکیل دهنده در اقلامی که برای تماس با مواد غذایی یا کاربردهای پزشکی در نظر گرفته شده اند، مورد استفاده قرار می گیرند. لطفا برای دریافت نامه تاییدیه دقیق یا اطلاعات بیشتر با نماینده Dexco Polymers خود تماس بگیرید. VECTOR 4213A ترکیبی از کوپلیمرهای سه بلوکی استایرن-ایزوپرن-استایرن خطی خالص و کوپلیمرهای دو بلوکی استایرن-ایزوپرن خالص است. اجزای منفرد از طریق فناوری پلیمریزاسیون آنیونی متوالی اختصاصی از Dexco Polymers LP، یک سرمایه گذاری مشترک Dow/ExxonMobil تولید می شوند. با آنتی اکسیدان TNPP (تریس(نونیل فنیل) فسفیت) فرموله نشده است. برای کاربردهایی که مدول بالاتر، دمای بالاتر در استفاده نهایی و مقاومت در برابر خزش افزایش یافته در مقایسه با VECTOR 4113A SIS/SI مورد نظر است، مناسب است. برای استفاده در کاربردهای چسب مذاب داغ مانند چسب های یکبار مصرف که نیاز به استحکام چسبندگی برتر و مقاومت در برابر حرارت همراه با انطباق خزشی کم دارند، طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاومت خوب در برابر خزش	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.938 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.2 g/10 min	-	ASTM D1238
ویسکوزیته محلول	970 mPa·s	970.0 cP	ASTM D2196
محتوای خاکستر	0.3 %wt	-	ASTM D1416
محتوای استایرن	25.0 %wt	-	Internal Method
سختی دورومتر	51	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای دی‌بلاک	25.0 %wt	-	Internal Method
مواد فرار	0.2 %wt	-	Internal Method

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	2.90 MPa	420.61 psi	ASTM D412

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
استحکام کششی	13.1 MPa	1900.0 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	1200 %	-	ASTM D412

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.