VECTOR® 4215

تولیدکننده	Dexco Polymers LP	**دسته بندی**	SIS+SI
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مخلوطی از کوپلیمر سه بلوکی SIS و کوپلیمر دو بلوکی SI کوپلیمر استایرن متوسط پایداری حرارتی فوق العاده قابلیت فرآیند مذاب فوق العاده مطابق با U.S. FDA 21 CFR 177.1810; برای جزئیات کامل با مقررات مشورت کنید VECTOR 4215 مخلوطی از کوپلیمر سه بلوکی SIS و کوپلیمر دو بلوکی SI با محتوای استایرن 30% است. محتوای استایرن بالاتر آن منجر به مدول بالاتر، استفاده نهایی در دمای بالاتر و مقاومت خزشی بیشتر می شود. برای استفاده در کاربردهای چسب مذاب گرم مانند چسب های یکبار مصرف که نیاز به استحکام چسبندگی برتر و مقاومت در برابر حرارت همراه با انطباق خزشی کم دارند، طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر بلوکی قابلیت کار، خوب مقاومت خوب در برابر خزش مقاومت حرارتی، بالا پایداری حرارتی، خوب	- - - - -	- - - - -
کاربردها	چسب	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1810	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	58	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	3.45 MPa	500.38 psi	ASTM D412
استحکام کششی	17.9 MPa	2596.18 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	1000 %	-	ASTM D412

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.