

China PPS Filament

PPS	دسته بندی	Sichuan Deyang Chemical Co., Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

این یکی از سری محصولات الیاف PPS ما است. این محصول دارای عملکرد برجسته مقاومت شیمیایی، پایداری حرارتی در شرایط دمای بالا، بازدارندگی شعله، نارسانا بودن، مقاومت در برابر تشعشع و غیره است. بنابراین، به آن الیاف عملکردی ویژه می‌گویند. علاوه بر این، به راحتی کار می‌شود و نرخ انقباض حرارتی پایینی دارد. عمدتاً برای ساخت پارچه و نخ عملکردی ویژه استفاده می‌شود. به طور کلی می‌توان آن را به صورت تک یا مخلوط بافته شده بر اساس نیازهای مختلف برای ساخت پارچه‌های مختلف استفاده کرد. می‌توان از آن برای ساخت پارچه‌های ضد حریق یا عایق، فرش‌هایی که در مناطق خاص استفاده می‌شوند، آویزها، مواد ضد مه و مواد مقاوم در برابر تشعشع، چارچوب لوله‌ها، عایق‌ها، واشرها و مواد بسته‌بندی و غیره استفاده کرد. پایداری شیمیایی: به جز اسید سولفوریک غلیظ داغ و اسید نیتریک، عملکرد قوی در برابر اسید و قلیا دارد. هیچ حلالی نمی‌تواند آن را در دمای زیر 200 درجه سانتی‌گراد حل کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	عایق الکتریکی	-	-
	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	مقاوم در برابر تابش (گاما)	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	پشتی فرش پارچه‌ها واشرها عایق بسته‌بندی لوله‌کشی کاربردهای نساجی	-	-
اشکال	الیاف	-	-
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول کششی	% 22	-	Internal Method
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	C° 190	F° 374.0	-
الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	% 40	-	Internal Method
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام شکست	CN/dt 4.10	-	-
چگالی خطی	220-440dtex/50-100f	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.