Diamond GPPS GP-550

تولیدکننده	Diamond Polystyrene	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DIAMOND GP-550 & GP-550P پلی استایرن های مصارف عمومی با شفافیت و براقیت عالی هستند. آنها در رنگ آبی موجود هستند و پایداری ابعادی خوبی در دمای بالا دارند. GP-550 مقاوم در برابر حرارت، فراریت بسیار کم (زیر 750 ppm) است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب	-	-
	جریان خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
کاربردها	اجزای دستگاه	-	-
	نوارهای صوتی	-	-
	فنجان‌ها	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	چراغ‌های روشنایی	-	-
	اسباب‌بازی‌ها	-	-
	ابزارهای نوشتاری	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	شفاف - رنگ آبی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.04 g/cm³	-	-
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	43.1 MPa	6251.14 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	2.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	73.5 MPa	10660.29 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	16 J/m	0.2997 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	92.0 C°	197.6 F°	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	98.0 C°	208.4 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.