Cleapact TI-300S-1

تولیدکننده	DIC Corporation	**دسته بندی**	SBC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Cleapact که با فناوری پلیمریزاسیون منحصر به فرد ما توسعه یافته است، نوعی رزین کوپلیمر استایرن است که در تعادل شفافیت، مقاومت در برابر ضربه و ظرفیت قالب گیری برتری دارد. محصولات این دسته دارای ویژگی های مثبت متنوعی هستند و طیف متنوعی از نیازهای کاربران را برآورده می کنند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	قابلیت قالب‌گیری خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	مقاوم در برابر شوک	-	-
کاربردها	کاربردهای مصرف‌کننده	-	-
	ظروف غذا	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.09 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.30 to 0.70 %	-	Internal Method
جذب آب	0.20 %	-	ISO 62
سختی Rockwell	64	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 527-2
	45.0 MPa	6526.71 psi	-
	30.0 MPa	4351.14 psi	-
کرنش کششی	15 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	2350 MPa	340839.3 psi	ISO 178
تنش خمشی	66.0 MPa	9572.51 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	11 kJ/m²	5.23 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	76.0 C°	168.8 F°	ISO 306

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عبور نور (Transmittance)	88.0 %	-	JIS K7105
کدورت (Haze)	3.0 %	-	JIS K7105

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 75.0 C° 75.0	F° 167.0 F° 167.0	- -
زمان خشک کردن	hr 3.0 hr 3.0	- -	- -

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.