Cleapact TI-500A

تولیدکننده	DIC Corporation	**دسته بندی**	SBC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Cleapact که با فناوری پلیمریزاسیون منحصر به فرد ما توسعه یافته است، نوعی رزین کوپلیمر استایرن است که در تعادل شفافیت، مقاومت در برابر ضربه و ظرفیت قالب گیری برتری دارد. محصولات این دسته دارای ویژگی های مثبت متنوعی هستند و طیف متنوعی از نیازهای کاربر را برآورده می کنند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا شفافیت بالا مقاوم در برابر شوک	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای مصرف‌کننده ظروف غذا	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.09 g/cm³	-	ISO 1183

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.5 g/10 min	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.30 to 0.70 %	-	Internal Method
جذب آب	0.20 %	-	ISO 62
سختی Rockwell	69	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 527-2
	47.0 MPa	6816.79 psi	-
	33.0 MPa	4786.25 psi	-
کرنش کششی	15 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	2430 MPa	352442.34 psi	ISO 178
تنش خمشی	71.0 MPa	10297.7 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	10 kJ/m²	4.76 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	85.0 C°	185.0 F°	ISO 306

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
عبور نور (Transmittance)	% 89.0	-	JIS K7105
کدورت (Haze)	% 2.5	-	JIS K7105

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای خشک کردن	C° 75.0 C° 75.0	F° 167.0 F° 167.0	- -
زمان خشک کردن	hr 3.0 hr 3.0	- -	- -

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.