Cleapact TS-50

تولیدکننده	DIC Corporation	**دسته بندی**	SBC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Cleapact که با فناوری پلیمریزاسیون منحصر به فرد ما توسعه یافته است، نوعی رزین کوپلیمر استایرن است که در تعادل شفافیت، مقاومت در برابر ضربه و ظرفیت قالب گیری برتری دارد. محصولات این دسته دارای ویژگی های مثبت متنوعی هستند و طیف متنوعی از نیازهای کاربر را برآورده می کنند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا شفافیت بالا سختی بالا مقاوم در برابر شوک	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای مصرف‌کننده بسته‌بندی غذا	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.12 g/cm³	-	ISO 1183

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.30 to 0.70 %	-	Internal Method
جذب آب	0.20 %	-	ISO 62
سختی Rockwell	71	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	64.0 MPa	9282.43 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	4.0 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	3450 MPa	500381.1 psi	ISO 178
تنش خمشی	104 MPa	15083.95 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	2.0 kJ/m²	0.9516 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	95.0 C°	203.0 F°	ISO 306

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عبور نور (Transmittance)	91.0 %	-	JIS K7105
کدورت (Haze)	0.30 %	-	JIS K7105

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 75.0 C° 75.0	F° 167.0 F° 167.0	- -
زمان خشک کردن	hr 3.0 hr 3.0	- -	- -

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.