CompaMid® PA 6.6 GF 10 M 20

تولیدکننده	DimeLika Plast GmbH	**دسته بندی**	Nylon 66
فیلر	۱۰٪ الیاف شیشه؛ ۲۰٪ مواد معدنی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیبات جدید قابل اتصال ما، CompaMid® PA 6.6، پلیمرهای ترموپلاستیک هستند که به دلیل پیوند زایی تابش بتا در یک دامنه دمایی وسیع مانند الاستومرها رفتار می‌کنند. به لطف پیوند زایی، ماده ترموپلاستیک اصلی می‌تواند دماهای بالاتری تا 400 درجه سانتی‌گراد را تحمل کند و بنابراین حفظ شکل بیشتری تحت بار حرارتی فراهم می‌آورد. به دلیل پروفایل عملکرد عالی خود، CompaMid® PA 6.6 قابل اتصال می‌تواند در بسیاری از موارد جایگزین پلاستیک‌های با عملکرد بالا و پرهزینه‌ای مانند PPS، PPA یا LCP شود. هنگام تغییر از PA 6.6 استاندارد به CompaMid® PA 6.6 نیازی به تغییر قالب نیست و پارامترهای فرآیند نیز همانطور که هستند باقی می‌مانند. کاربردهای الکتریکی به لطف خواص الکتریکی و مکانیکی برجسته خود، ترکیبات CompaMid® PA 6.6 قابل اتصال به طور ایده‌آلی برای کاربردها در صنایع الکتریکی و الکترونیکی مناسب هستند. کاربردهای خودروسازی اجزای پیوند خورده ساخته شده از CompaMid® PA 6.6 در محفظه موتور و سیستم اگزوز استفاده می‌شوند، جایی که الزامات برای مقاومت در برابر حرارت و حفظ شکل، همچنین مقاومت در برابر نمک‌ها، مواد شیمیایی و رسانه‌های خورنده سخت‌ترین هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 10% پرکننده بر اساس وزن معدنی، 20% پرکننده به وزن	- -	- -
ویژگی‌ها	قابل پیوند خواص الکتریکی خوب	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.48 g/cm³	-	ISO 1183
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ISO 294-4
	% 0.40	-	-
	% 0.20	-	-
جذب آب		-	ISO 62
	% 5.0	-	-
	% 1.5	-	-
عدد ویسکوزیته	136 cm³/g	-	ISO 307

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	11800 MPa	1711448.4 psi	ISO 527-2/1
تنش کششی		-	ISO 527-2/50
	160 MPa	23206.08 psi	-
	155 MPa	22480.89 psi	-
کرنش کششی		-	ISO 527-2/50
	% 2.3	-	-
	% 2.3	-	-
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار		-	ISO 179/1eA
	6.0 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	-
	7.0 kJ/m²	3.33 ft·lb/in²	-
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف		-	ISO 179/1eU
	45 kJ/m²	21.41 ft·lb/in²	-
	50 kJ/m²	23.79 ft·lb/in²	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی			

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	-
	C° 250	F° 482.0	ISO 75-2/B
	C° 225	F° 437.0	ISO 75-2/A
دمای ذوب	C° 260	F° 500.0	ISO 11357-3
CLTE		-	ISO 11359-2
	1.0E-5 cm/cm/°C	-	-
	5.0E-5 cm/cm/°C	-	-
تغییر شکل حرارتی	C°	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+10 ohms	-	IEC 60093
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+15 ohms·cm	-	IEC 60093
گذردهی نسبی	4.00	-	IEC 60250
شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)	V 375	-	IEC 60112
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.