DINALEN® 65

تولیدکننده	.DIOKI d.d	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DINALEN® 65 پلی اتیلن با چگالی کم حاوی مواد افزودنی لغزنده و ضد چسبندگی است. این محصول برای اکستروژن فیلم دمشی نازک در نظر گرفته شده است. سایر تکنیک های پردازش می توانند به میزان کمتری مورد استفاده قرار گیرند. DINALEN® 65 قابلیت پردازش عالی، خواص نوری یکنواخت و سایر خواص را بسته به کاربرد آن نشان می دهد. در دماهای بین 140 درجه سانتیگراد تا 165 درجه سانتیگراد اکسترود می شود. DINALEN® 65 بسته به پارامترهای پردازش انتخاب شده مانند دمای پردازش و ظرفیت، نسبت دمیدن و ارتفاع خط انجماد، فیلم هایی با خواص مورد نظر می دهد. ضخامت فیلم توصیه شده: 0.020 میلی متر تا 0.040 میلی متر.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی	-	-
	لغزش	-	-
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	اپتیکال‌ها	-	-
	لغزش	-	-
کاربردها			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کیسه‌ها مخلوط کردن فیلم بسته‌بندی غذا قطعات دیواره ضخیم	- - - - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH) EU 2002/72/EC EU 2004/19/EC EU 94/62/EC	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده هم‌اکستروژن اکستروژن فیلم قالب‌گیری تزریقی	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.922 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.5 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Shore	43	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 527-2
	10.0 MPa	1450.38 psi	-
	12.0 MPa	1740.46 psi	-
کرنش کششی	600 %	-	ISO 527-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		- - -	ISO 8295 - -
ضخامت فیلم - تست شده	µm 38	mil 1.5	-
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود	0.020 میلی‌متر تا 0.040 میلی‌متر	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 90.0	F° 194.0	ISO 306/A
دمای ذوب	C° 110	F° 230.0	ISO 11357-3

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	65	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 2.5	-	ASTM D2457

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	145 °C to 165	F° 329.0 - 293.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.