DOKI® PS 678E

تولیدکننده	.DIOKI d.d	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DOKI® POLISTIREN 678 E یک پلی استایرن شفاف با کاربرد عمومی است که خواص نوری عالی را نشان می دهد. با توجه به سرعت جریان مذاب بالا، DOKI® POLISTIREN 678 E به ویژه برای قالب گیری تزریقی محصولات نازک دیواره با خواص نوری خوب در نظر گرفته شده است. DOKI® POLISTIREN 678 E قابلیت پردازش عالی با چرخه های پردازش کوتاه را نشان می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	جریان بالا	-	-
	اپتیکال‌ها	-	-
کاربردها	بسته‌بندی آرایشی	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	ذخیره‌سازی داده‌های اپتیکال	-	-
	بسته‌بندی دارویی	-	-
	قطعات دیواره نازک	-	-
	اسباب‌بازی‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
	EU 2002/72/EC	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	EU 2004/19/EC EU 94/62/EC	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.05 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	0.60 g/cm³	-	ISO 60
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	11 g/10 min	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.40 to 0.60 %	-	-
سختی Rockwell	105	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	3300 MPa	478625.4 psi	ISO 527-2
تنش کششی	43.0 MPa 43.0 MPa	- 6236.63 psi 6236.63 psi	ISO 527-2 - -
کرنش کششی	1.0 %	-	ISO 527-2
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	kJ/m²	-	ISO 180/4A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 85.0	F° 185.0	ISO 306/B50

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	160 °C to 230	F° 446.0 - 320.0	-
دمای قالب	20.0 °C to 60.0	F° 140.0 - 68.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.