DIOSHY® GP-995

تولیدکننده	.DIOSHY Co.,Ltd	**دسته بندی**	SEBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DIOSHY® GP-995 یک ماده بلاک کوپلیمر استایرن اتیلن بوتیلن استایرن (SEBS) می‌باشد. این ماده در منطقه آسیا و اقیانوسیه در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.889 g/cm³	-	JIS K6301
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	25 g/10 min	-	JIS K7210
سختی Shore		-	JIS K6301
	95	-	-
	45	-	-

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
تنش کششی	MPa 7.94 MPa 2.94	- psi 1151.6 psi 426.41	JIS K6310 - -
استحکام کششی	MPa 10.8	psi 1566.41	JIS K6310
ازدیاد طول کششی	% 560	-	JIS K6310
استحکام پارگی	kN/m 86	-	JIS K6310
مانایی فشاری	% 32	-	JIS K6301

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.