# DIOSHY® SP-595W

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | .DIOSHY Co.,Ltd | **دسته بندی** | SEBS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

کاربرد: پودر چوب

## مشخصات فنی

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.973 g/cm³ | - | JIS K6301 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 8.2 g/10 min | - | JIS K7210 |
| **سختی Shore** | | - | JIS K6301 |
| | 95 | - | - |
| | 50 | - | - |

### مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | | - | JIS K6310 |
| | 4.02 MPa | 583.05 psi | - |
| | 3.53 MPa | 511.98 psi | - |
| **استحکام کششی** | 4.90 MPa | 710.69 psi | JIS K6310 |

| مکانیکی | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **ازدیاد طول کششی** | 110 % | - | JIS K6310 |
| **استحکام پارگی** | 47 kN/m | - | JIS K6310 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.