DIOSHY® UL-860KM

تولیدکننده	.DIOSHY Co.,Ltd	**دسته بندی**	SEBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کاربرد: UL 94 V0

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سفید	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.30 g/cm³	-	JIS K6301
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.7 g/10 min	-	JIS K7210
سختی Shore	60	-	JIS K6301

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی			

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	JIS K6310
	MPa 1.18	psi 171.14	-
	MPa 0.490	psi 71.07	-
استحکام کششی	MPa 4.02	psi 583.05	JIS K6310
ازدیاد طول کششی	% 740	-	JIS K6310
استحکام پارگی	kN/m 17	-	JIS K6310
مانایی فشاری	% 16	-	JIS K6301

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.