# DIOSHY® UL-875KM

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | .DIOSHY Co.,Ltd | **دسته بندی** | SEBS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

کاربرد: UL 94 V0

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **شکل ظاهری** | سفید | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.23 g/cm³ | - | JIS K6301 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 1.9 g/10 min | - | JIS K7210 |
| **سختی Shore** | 75 | - | JIS K6301 |

### مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | | | |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | | - | JIS K6310 |
| | MPa 1.27 | psi 184.2 | - |
| | MPa 0.490 | psi 71.07 | - |
| **استحکام کششی** | MPa 3.63 | psi 526.49 | JIS K6310 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 640 | - | JIS K6310 |
| **استحکام پارگی** | kN/m 21 | - | JIS K6310 |
| **مانایی فشاری** | % 19 | - | JIS K6301 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)** | V-0 | - | UL 94 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.