DOMAMID® A1-510-V30-I1-N

تولیدکننده	DOMO Engineering Plastics SPA	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	۳۰٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی آمید 6، 30٪ تقویت شده با الیاف شیشه، اصلاح شده با ضربه، طبیعی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 30% پرکننده بر اساس وزن	-	-
افزودنی	تغییر دهنده ضربه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	تغییر یافته ضربه‌ای	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.34 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان حجمی مذاب (MVR)	18.0 cm³/10min	-	ISO 1133

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ISO 294-4
	% 1.1	-	-
	% 0.50	-	-
محتوای خاکستر	% 30	-	ISO 3451

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 8700	psi 1261830.6	ISO 527-2/1A/1
تنش کششی		-	ISO 527-2/1A/5
	MPa 150	psi 21755.7	-
	MPa 150	psi 21755.7	-
کرنش کششی	% 4.0	-	ISO 527-2/1A/20
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار		-	ISO 179/1eA
	kJ/m² 16	ft·lb/in² 7.61	-
	kJ/m² 26	ft·lb/in² 12.37	-
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف		-	ISO 179/1eU
	kJ/m² 120	ft·lb/in² 57.1	-
	kJ/m² 110	ft·lb/in² 52.34	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	C° 222	F° 431.6	ISO 11357-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.