# Topolymer® 9210-551

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Dongguan Top Polymer Enterprise | **دسته بندی** | TPV |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

مواد Topolymer® 9000s برای سیستم های آب بندی خودرو بسیار مناسب هستند. علاوه بر گریدهای کلی فوق، سری های دیگر Topolymer® نیز وجود دارند که هر کدام دارای مجموعه ای تخصصی از خواص هستند که برای مطابقت با انواع الزامات کاربردی طراحی شده اند. علاوه بر سری استاندارد Topolymer®، گریدهای ویژه Topolymer® وجود دارند یا می توانند برای برآورده کردن نیازهای منحصر به فرد مشتری توسعه یابند. کاربرد: رنگ روشن، رنگ آمیزی آسان. برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت عالی در برابر خستگی خمشی و مقاومت عالی در برابر ازن دارند توصیه می شود. مورد استفاده در کاربردهای داخلی، کپسوله سازی و کاربردهای آب بندی. این گریدهای Topolymer TPV را می توان بر روی تجهیزات ترموپلاستیک معمولی برای قالب گیری تزریقی، اکستروژن یا قالب گیری دمشی پردازش کرد.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | قابلیت رنگ‌آمیزی خوب<br>مقاوم در برابر اوزون | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | کاربردهای خودرویی<br>مهر و موم‌ها | -<br>- | -<br>- |

### رتبه‌بندی‌های استاندارد

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | EC 1907/2006 (REACH) | - | - |
| | FDA 21 CFR 177.2600 | - | - |
| **انطباق با RoHS** | مطابق با RoHS | - | - |
| **روش فرآیند** | دمش‌گیری | - | - |
| | محصور کردن | - | - |
| | اکستروژن | - | - |
| | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.960 g/cm³ | - | - |
| **سختی دورومتر** | 55 | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 4.60 MPa | 667.17 psi | - |
| **ازدیاد طول کششی** | 360 % | - | - |
| **استحکام پارگی** | 21.5 kN/m | - | - |
| **مانایی فشاری** | 27 % | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.