Topolymer® 9210-851

تولیدکننده	Dongguan Top Polymer Enterprise	**دسته بندی**	TPV
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مواد Topolymer® 9000s برای سیستم های آب بندی خودرو بسیار مناسب هستند. علاوه بر گریدهای کلی فوق، سری های دیگری از گریدهای Topolymer® وجود دارد که هر کدام دارای مجموعه ای تخصصی از خواص هستند که برای مطابقت با انواع الزامات کاربردی طراحی شده اند. علاوه بر سری استاندارد Topolymer®، گریدهای ویژه Topolymer® وجود دارند یا می توانند برای برآورده کردن نیازهای منحصر به فرد مشتری توسعه یابند. کاربرد: رنگ روشن، رنگ آمیزی آسان. برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت عالی در برابر خستگی خمشی، مقاومت عالی در برابر ازن دارند، توصیه می شود. مورد استفاده در کاربردهای داخلی، کپسوله سازی و کاربردهای آب بندی. این گریدهای Topolymer TPV را می توان بر روی تجهیزات ترموپلاستیک معمولی برای قالب گیری تزریقی، اکستروژن یا قالب گیری دمشی پردازش کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت رنگ‌آمیزی خوب مقاوم در برابر اوزون	- -	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی مهر و موم‌ها	- -	- -

رتبه‌بندی‌های استاندارد

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
	FDA 21 CFR 177.2600	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-
	محصور کردن	-	-
	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.950 g/cm³	-	-
سختی دورومتر	85	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	15.5 MPa	2248.09 psi	-
ازدیاد طول کششی	510 %	-	-
استحکام پارگی	55.1 kN/m	-	-
مانایی فشاری	43 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.