DJSilicone NE-131

تولیدکننده	DONGJUE SILICONE CO., LTD (NANJING)	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

با توجه به سختی های مختلف، لاستیک سیلیکونی استاندارد برای قالب گیری را می توان به شش نوع تقسیم کرد. از طریق ولکانیزاسیون قالب گیری پس از افزودن DMDBH، با شفافیت عالی، خواص فیزیکی و مکانیکی، مقاومت در برابر درجه حرارت بالا و پایین، مقاومت در برابر پیری، این محصول می تواند برای مدت طولانی در دمای 60- درجه سانتیگراد تا 200 درجه سانتیگراد استفاده شود. علاوه بر این، به منظور برآوردن برخی از خواسته های خاص، NE-151 و NE-161 می توانند لاستیک را با خاصیت ارتجاعی بالا و لاستیک حاوی فنل با مقدار کم (*0.002%) ارائه دهند. برای ساخت انواع مختلف صفحه کلید و قطعات برای محصولات الکترونیکی، لوازم جانبی برای ماشین آلات یا اتومبیل ها، حلقه آب بندی و اتصالات برای مصارف صنعتی یا غیرنظامی و همچنین انواع مختلف ساخت های مقاوم در برابر درجه حرارت بالا و پایین و ساخت های شفاف مناسب است. این محصول می تواند نه تنها محصولات نیمه شفاف سفید شیری، بلکه محصولات ولکانیزه و قطعه های افزودنی رنگی را نیز ارائه دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عایق الکتریکی	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	الاستیسیته بالا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای خودرویی کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی اتصالات کاربردهای دمای پایین مهر و موم‌ها قطعات شفاف	- - - - - -	- - - - - -
شکل ظاهری	نیمه شفاف سفید	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.03 to 1.13 g/cm³	-	ASTM D1505
سختی دورومتر	28 to 32	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)	%	-	ASTM D412
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.