DJSilicone NE-181

تولیدکننده	DONGJUE SILICONE CO., LTD (NANJING)	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

بر اساس سختی‌های مختلف، سیلیکون استاندارد برای قالب‌گیری می‌تواند به شش نوع تقسیم شود. با استفاده از وولکانیزاسیون قالب‌گیری پس از افزودن DMDBH، با شفافیت عالی، خواص فیزیکی و مکانیکی، مقاومت در برابر دماهای بالا و پایین، و مقاومت در برابر پیری، این محصول می‌تواند برای مدت طولانی در دماهای بین -60°C تا 200°C استفاده شود. علاوه بر این، به منظور برآورده کردن برخی نیازهای خاص، NE-151 و NE-161 می‌توانند لاستیک با الاستیسیته بالا و لاستیک حاوی فنول با مقدار کم (*0.002%) ارائه دهند. این محصول برای تولید انواع مختلف کلیدهای کیبورد و قطعات محصولات الکترونیکی، لوازم جانبی برای ماشین‌آلات یا خودروها، حلقه‌های آب‌بندی و اتصالات برای استفاده صنعتی یا مدنی، و همچنین انواع مختلف تولیدات مقاوم در برابر دماهای بالا و پایین و تولیدات شفاف مناسب است. این محصول می‌تواند نه تنها محصولات نیمه شفاف شیری رنگ، بلکه همچنین محصولات وولکانیزه و قطعات با افزودنی رنگی را ارائه دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عایق الکتریکی	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	الاستیسیته بالا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای خودرویی	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
	اتصالات	-	-
	کاربردهای دمای پایین	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	قطعات شفاف	-	
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-
	سفید	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.20 to 1.30 g/cm³	-	ASTM D1505
سختی دورومتر	78 to 82	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)	%	-	ASTM D412
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.