DJSilicone NE-281

تولیدکننده	DONGJUE SILICONE CO., LTD (NANJING)	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این محصول را می توان پس از افزودن ولکانیزاتور DCBP تحت فرآوری اولیه قرار داد. و در صورت کنترل مناسب شرایط فنی، ممکن است نیازی به ولکانیزاسیون دوم نباشد. دارای خواص عالی در دمای بالا و پایین، عایق الکتریکی، مقاومت در برابر کرونا و قوس الکتریکی است که می تواند در محدوده دمایی 60- درجه سانتیگراد تا 200 درجه سانتیگراد به طور طولانی مدت استفاده شود. برای انواع کابل سیم برق و قطعات عایق الکتریکی مناسب است. همچنین این لاستیک سیلیکونی دارای شفافیت عالی، خواص فیزیکی و مکانیکی است و برای کابل ها، نوارهای آب بندی و انواع لوله های لاستیکی شفاف بسیار مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر قوس	-	-
	عایق الکتریکی	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
کاربردها	قطعات الکتریکی	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	لوله‌کشی	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	نیمه شفاف سفید	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.20 to 1.30 g/cm³	-	ASTM D1505
سختی دورومتر	78 to 82	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)	%	-	ASTM D412
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	 % %	- - -	ASTM D412 - -
استحکام پارگی	kN/m	-	ASTM D624

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	ASTM D257
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.