DJSilicone NE-7270

تولیدکننده	DONGJUE SILICONE CO., LTD (NANJING)	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی معمولی برای قالب‌گیری و اکستروژن دارای مقاومت عالی در برابر دماهای بالا و پایین، عملکرد الکتریکی و خواص فیزیکی و مکانیکی است. با وجود شفافیت کمی بدتر از لاستیک سیلیکونی عمومی، برای تولید محصولات رنگی مناسب تر است. دو نوع از این محصول وجود دارد، یعنی لاستیک سیلیکونی اصلاح کننده برای قالب‌گیری و لاستیک سیلیکونی اصلاح کننده برای اکستروژن. نوع اول را می توان با DMDBH ولکانیزه کرد و برای ساخت لوازم جانبی صنعتی مانند صفحه کلید، حلقه آب بندی و پد آب بندی و غیره استفاده کرد، در حالی که نوع دوم را می توان با DCBP ولکانیزه کرد و برای ساخت سیم، کابل، لوله لاستیکی و نوار لاستیکی و غیره استفاده کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت رنگ‌آمیزی خوب مقاومت حرارتی بالا مقاوم در برابر دما پایین	- - -	- - -
کاربردها	لوله‌کشی کاربردهای سیم و کابل	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.17 to 1.27 g/cm³	-	ASTM D1505
سختی دورومتر	67 to 73	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)	%	-	ASTM D412
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m	-	ASTM D624

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	ASTM D257
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm	-	ASTM D149

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.