Dorlyl PVC GFA 61E

تولیدکننده	.DORLYL S.N.C	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GFA 61E یک ترکیب با شفافیت بالا و مقاومت ضربه معمولی است که با توجه به ویژگی‌هایش برای استفاده در قالب‌گیری بادی اکستروژن بطری‌های با ظرفیت کم تا تقریباً 0.25 لیتر طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر UV قابلیت کار، خوب مطابقت با تماس غذایی مقاومت به ضربه متوسط	- - - -	- - - -
کاربردها	بسته‌بندی آرایشی کاربردهای دمش‌گیری بطری بسته‌بندی غذا	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	تماس با مواد غذایی اروپایی، بدون رتبه	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف بنفش	- -	- -
اشکال	ذرات	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فرآیند قالب‌گیری دمشی اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.38 g/cm³	-	ASTM D792
چگالی ظاهری	0.77 g/cm³	-	ISO 60
سختی دورومتر	79	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	43.0 MPa	6236.63 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	140 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	2500 MPa	362595.0 psi	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	4.0 kJ/m²	1.9 ft·lb/in²	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	77.0 C°	170.6 F°	ISO 306/B

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.