Dorlyl PVC GFB 65E

تولیدکننده	.DORLYL S.N.C	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GFB 65E ترکیبی است که می‌تواند به صورت: شفاف، مات، رنگی یا با جلوه‌های ویژه (نقره‌ای، اکلیلی، فلورسنت، مرواریدی و غیره) ارائه شود، با ضربه متوسط برای استفاده در قالب‌گیری بادی بطری‌ها تا ظرفیت 0.5 لیتر، با توجه به ویژگی‌هایشان.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ضربه، خوب مطابقت با تماس غذایی	- -	- -
کاربردها	بسته‌بندی آرایشی کاربردهای دمش‌گیری بطری بسته‌بندی غذا بسته‌بندی پزشکی	- - - - -	- - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	تماس با مواد غذایی اروپایی، بدون رتبه	-	-
شکل ظاهری	قرمز شفاف/شفاف بنفش	- - -	- - -
اشکال			- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پودر	-	
	ذرات	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.36 g/cm³	-	ASTM D792
چگالی ظاهری	0.77 g/cm³	-	ISO 60
سختی دورومتر	77	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	41.0 MPa	5946.56 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	180 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	2300 MPa	333587.4 psi	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	6.0 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	76.0 C°	168.8 F°	ISO 306/B

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.