Dorlyl PVC GFD 64G

تولیدکننده	.DORLYL S.N.C	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GFD 64G یک ترکیب با شفافیت بسیار بالا، مقاومت ضربه بالا و مقاوم در برابر تست سفید شدن است. این ماده با توجه به ویژگی‌هایش برای استفاده در قالب‌گیری بادی بطری تا ظرفیت تقریباً 1 لیتر طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ضد سفیدی	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، بالا	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
کاربردها	بسته‌بندی آرایشی	-	-
	کاربردهای دمش‌گیری	-	-
	بطری	-	-
	بسته‌بندی پزشکی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	تماس با مواد غذایی اروپایی، بدون رتبه	-	-
شکل ظاهری	سبز تیره	-	-
	فیروزه‌ای	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	شفاف/شفاف بنفش	- -	
اشکال	ذرات	-	-
روش فرآیند	فرآیند قالب‌گیری دمشی اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.33 g/cm³	-	ASTM D792
چگالی ظاهری	0.77 g/cm³	-	ISO 60
سختی دورومتر	74	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	39.0 MPa	5656.48 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	200 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	2000 MPa	290076.0 psi	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	18 kJ/m²	8.56 ft·lb/in²	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	76.0 C°	168.8 F°	ISO 306/B

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
			-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.