Dorlyl PVC GFE 75A

تولیدکننده	.DORLYL S.N.C	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GFE 75A ترکیبی است که می‌تواند به صورت: شفاف، مات یا رنگی ارائه شود، با ضربه بسیار بالا و مقاومت در برابر ترک خوردگی تنشی برای استفاده در قالب‌گیری بادی بطری‌ها تا ظرفیت تقریباً 1.5 لیتر، با توجه به ویژگی‌هایشان.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت فوق‌العاده بالا در برابر ضربه مقاومت خوب در برابر UV مقاومت خوب در برابر ترک‌خوردگی مطابقت با تماس غذایی	- - - -	- - - -
کاربردها	بسته‌بندی آرایشی کاربردهای دمش‌گیری بطری آبمیوه بطری بسته‌بندی غذا	- - - - -	- - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	تماس با مواد غذایی اروپایی، بدون رتبه	-	-
شکل ظاهری	کدر بودن صورتی زرد	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	شفاف/شفاف	-	-
	بنفش	-	-
اشکال	پودر	-	-
	ذرات	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.33 g/cm³	-	ASTM D792
چگالی ظاهری	0.77 g/cm³	-	ISO 60
سختی دورومتر	76	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	39.0 MPa	5656.48 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	210 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	2000 MPa	290076.0 psi	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	18 kJ/m²	8.56 ft·lb/in²	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	74.0 C°	165.2 F°	ISO 306/B

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.