Dorlyl PVC GFF 64D

تولیدکننده	.DORLYL S.N.C	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GFF 64D یک ترکیب با مقاومت بسیار بالا در برابر ضربه و شفافیت بالا است. این ماده برای استفاده در قالب‌گیری دمشی اکستروژن بطری با ظرفیت نزدیک به 3 لیتر طراحی شده است، مطابق با ویژگی‌های آن.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت فوق‌العاده بالا در برابر ضربه مقاومت خوب در برابر UV قابلیت کار، خوب مطابقت با تماس غذایی	- - - -	- - - -
کاربردها	بسته‌بندی کاربردهای دمش‌گیری بطری بسته‌بندی غذا	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	تماس با مواد غذایی اروپایی، بدون رتبه	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف بنفش	- -	- -
اشکال	ذرات	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فرآیند قالب‌گیری دمشی اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.32 g/cm³	-	ASTM D792
چگالی ظاهری	0.77 g/cm³	-	ISO 60
سختی دورومتر	74	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	37.0 MPa	5366.41 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	210 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1800 MPa	261068.4 psi	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	18 kJ/m²	8.56 ft·lb/in²	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	74.0 C°	165.2 F°	ISO 306/B

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.