Dorlyl PVC GFH 75E

تولیدکننده	.DORLYL S.N.C	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GFH 75E یک ترکیب با مقاومت بسیار بالا در برابر ضربه و شفافیت با محافظ UV است که برای استفاده در قالب‌گیری دمشی ظروف 5 گالن قابل بازگشت طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ضربه، بالا مقاومت خوب در برابر UV قابلیت کار، خوب ویژگی‌های حسی خوب مطابقت با تماس غذایی	- - - - -	- - - - -
کاربردها	کاربردهای دمش‌گیری بطری	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	تماس با مواد غذایی اروپایی، بدون رتبه	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	آبی روشن آبی شفاف/شفاف	- - -	- - -
اشکال	ذرات	-	-
روش فرآیند	فرآیند قالب‌گیری دمشی اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.31 g/cm³	-	ASTM D792
چگالی ظاهری	0.77 g/cm³	-	ISO 60
سختی دورومتر	68	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	37.0 MPa	5366.41 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	220 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1500 MPa	217557.0 psi	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	93 kJ/m²	44.25 ft·lb/in²	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	71.0 C°	159.8 F°	ISO 306/B

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.