TYRIN™ CM 3630E EL

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	CPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TYRIN™ CM 3630E EL پلی‌اتیلن کلرینه با ویسکوزیته متوسط و بلورینیتی پایین است. این ماده به عنوان الاستومر در فرمولاسیون‌های ترموست برای پوشش‌های کابل و شلنگ‌ها استفاده می‌شود. این ماده به صورت پودری در دسترس است. یکی از مزایای این رزین مقاومت آن در برابر روغن و حرارت است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	مخلوط کردن ترکیب پوشش هالوژنه کاربردهای سیم و کابل	- - - -	- - - -
اشکال	پودر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.16 g/cm³	-	ISO 1183

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی ظاهری	0.45 g/cm³	-	Internal Method
ویسکوزیته Mooney	MU 80	-	ASTM D1646
محتوای کلر	36.0 %wt	-	ISO 1158
محتوای خاکستر	%wt	-	ISO 247
میانگین اندازه ذرات	280 µm	11.02 mil	ISO 2591-1
مواد فرار	%wt	-	ISO 248

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.