NORDEL™ IP 3430

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک هیدروکربنی NORDEL™IP 3430 یک ترپلیمر اتیلن-پروپیلن-دی ان (EPDM) آمورف با محتوای دی ان بسیار کم است که برای قطعات پخت شده با پراکسید مناسب است. NORDEL IP 3430 همچنین می تواند با لاستیک بوتیل مخلوط شود تا عملکرد پردازش و عملکرد ولکانیزاسیون آن بهبود یابد. در مواد لوله داخلی تایر برای خودروها و دوچرخه ها استفاده می شود. ویژگی های اصلی: آمورف محتوای دی ان بسیار کم وزن مولکولی کم پایداری حرارتی و پایداری UV مطابق با مقررات زیر الزامات مقررات FDA 21 CFR 177.2600، الزامات مقررات FDA 21 CFR 177.1520 (به یادداشت 1 مراجعه کنید)، الزامات مقررات FDA 21 CFR 175.105 (به یادداشت 2 مراجعه کنید)، الزامات مقررات FDA 21 CFR 177.1210. لطفاً برای جزئیات کامل مقررات را بررسی کنید. زمینه کاربرد: مخلوط با لاستیک بوتیل به عنوان یک جزء اختلاط برای لوله های داخلی تایر قطعات قالب گیری شده پخت شده با پراکسید ملاحظات: (1) می تواند برای تماس با انواع غذاها، به جز آب امولسیون روغن، غذای پرچرب یا کم چرب، غذای چرب و روغنی با رطوبت کم استفاده شود. (2) فقط چسب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.105	-	-
	FDA 21 CFR 177.1210	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
	FDA 21 CFR 177.2600	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	کیسه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.860 g/cm³	-	ASTM D297
ویسکوزیته Mooney	27 MU	-	ASTM D1646
محتوای اتیلن	42.0 %wt	-	ASTM D3900
محتوای ENB	0.8 %wt	-	ASTM D6047
محتوای پروپیلن	57.0 %wt	-	ASTM D3900
فلز تبدیلی باقیمانده	ppm	-	Internal method
توزیع وزن مولکولی	باریک	-	Internal method
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D5667
مواد فرار	%wt	-	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.