NORDEL™ IP 3640

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NORDEL™ IP 3640 لاستیک هیدروکربنی یک ترپلیمر آمورف اتیلن-پروپیلن-دی‌ان (EPDM) با محتوای پایین دی‌ان است که برای محصولات مقاوم در برابر حرارت و پخت با پراکسید مناسب است. NORDEL IP 3640 همچنین می‌تواند با لاستیک بوتیل ترکیب شود تا عملکرد پردازش و عملکرد ولکانیزاسیون آن بهبود یابد. این ماده در مواد لوله داخلی تایر برای خودروها و دوچرخه‌ها استفاده می‌شود. ویژگی‌های اصلی: آمورف، محتوای پایین دی‌ان، مقاومت خوب در برابر حرارت. مطابق با مقررات زیر: مقررات اداره غذا و داروی ایالات متحده 21 CFR 177.2600، مقررات اداره غذا و داروی ایالات متحده 21 CFR 177.1520 (به یادداشت 1 مراجعه کنید)، مقررات اداره غذا و داروی ایالات متحده 21 CFR 175.105 (به یادداشت 2 مراجعه کنید)، مقررات اداره غذا و داروی ایالات متحده 21 CFR 177.1210. لطفاً برای جزئیات کامل مقررات را بررسی کنید. زمینه کاربرد: ترکیب با لاستیک بوتیل به عنوان یک جزء ترکیبی برای لوله‌های داخلی تایر، شلنگ‌ها و نوارهای مقاوم در برابر حرارت. یادداشت‌ها: (1) می‌تواند با تمام انواع غذاها تماس داشته باشد، به جز آب امولسیون روغن، غذاهای پرچرب یا کم‌چرب، غذاهای چرب و روغنی با رطوبت پایین. (2) فقط چسب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.105	-	-
	FDA 21 CFR 177.1210	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
	FDA 21 CFR 177.2600	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	کیسه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.860 g/cm³	-	ASTM D297
ویسکوزیته Mooney	40 MU	-	ASTM D1646
محتوای اتیلن	55.0 %wt	-	ASTM D3900
محتوای ENB	1.8 %wt	-	ASTM D6047
محتوای پروپیلن	43.2 %wt	-	ASTM D3900
فلز تبدیلی باقیمانده	ppm	-	Internal method
توزیع وزن مولکولی	متوسط	-	Internal method
محتوای خاکستر	%	-	ASTM D5667
مواد فرار	%wt	-	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.