NORDEL™ IP 3720P

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک هیدروکربنی NORDEL™ IP 3720P یک ترپلیمر اتیلن-پروپیلن-دی ان (EPDM) نیمه کریستالی با محتوای دی ان بسیار کم است. ویسکوزیته پایین آن باعث می شود که دارای ویژگی های پردازش عالی باشد و درجه اشباع پایین آن باعث می شود که پایداری خوبی داشته باشد و بتواند در برابر قرار گرفتن طولانی مدت در معرض اشعه ماوراء بنفش (UV) و گرمای طولانی مدت مقاومت کند. این محصول در فرآوری اکستروژن و قالب‌گیری ترکیبات با ازدیاد طول کم و متوسط به کار می‌رود و می‌توان آن را با پراکسید پخت. علاوه بر این، این پلیمر در اصلاح مواد ترموپلاستیک مانند پلی اتیلن یا پلی پروپیلن نیز استفاده می شود. ویژگی های اصلی: نیمه کریستالی شدن محتوای دی ان بسیار کم وزن مولکولی کم پایداری حرارتی و مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش مطابق با مقررات زیر مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده 21 CFR 177.2600، مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده 21 CFR 175.105 (فقط چسب ها). لطفاً برای جزئیات کامل مقررات را بررسی کنید. زمینه کاربرد: اصلاح پلاستیک مانند پلی اتیلن و پلی پروپیلن محصولات قالب گیری شده مقاوم در برابر حرارت که با پراکسید پخت می شوند

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.105	-	-
	FDA 21 CFR 177.2600	-	-
	اروپا شماره 10/2011	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
وزن مخصوص	0.880 g/cm³	-	ASTM D297
ویسکوزیته Mooney	MU 20	-	ASTM D1646
محتوای اتیلن	69.0 %wt	-	ASTM D3900
محتوای ENB	0.5 %wt	-	ASTM D6047
محتوای پروپیلن	30.5 %wt	-	ASTM D3900
فلز تبدیلی باقیمانده	ppm	-	Internal method
توزیع وزن مولکولی	متوسط	-	Internal method
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D5667
مواد فرار	%wt	-	Internal method

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.