NORDEL™ IP 3745P

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NORDEL™IP 3745P hydrocarbon rubber 641 یک ترپلیمر اتیلن-پروپیلن-دی ان (EPDM) نیمه کریستالی با محتوای دی ان بسیار کم، با توزیع وزن مولکولی باریک است. این محصول برای اصلاح عملکرد مانند پلی اتیلن و پلی پروپیلن استفاده می شود و می تواند برای مخلوط های لاستیکی پخت شده با پراکسید استفاده شود. ویژگی های اصلی: نیمه کریستالی شدن محتوای دی ان بسیار کم وزن مولکولی متوسط، توزیع وزن مولکولی باریک پایداری حرارت و مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش مطابق با مقررات زیر مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده 21 CFR 177.2600، مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده 21 CFR 177.1520 (به یادداشت 1 مراجعه کنید)، مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده 21 CFR 175.105 (به یادداشت 2 مراجعه کنید)، مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده 21 EU. CFR 177.1210، شماره 10/2011 لطفا برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید. زمینه کاربرد: اصلاح پلاستیک مانند پلی اتیلن و پلی پروپیلن محصولات قالب گیری شده پخت شده با پراکسید نکات: (1) می توان برای تماس با انواع غذاها به جز آب امولسیون روغن، غذای پرچرب یا کم چرب، غذای چرب و روغنی کم رطوبت استفاده کرد. (2) فقط چسب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.105 2	-	-
	FDA 21 CFR 177.1210	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520 3	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	FDA 21 CFR 177.2600 اروپا شماره 10/2011	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.880 g/cm³	-	ASTM D297
ویسکوزیته Mooney	45 MU	-	ASTM D1646
محتوای اتیلن	70.0 %wt	-	ASTM D3900
محتوای ENB	0.5 %wt	-	ASTM D6047
محتوای پروپیلن	29.5 %wt	-	ASTM D3900
فلز تبدیلی باقیمانده	ppm	-	Internal method
توزیع وزن مولکولی	باریک	-	Internal method
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D5667
مواد فرار	%wt	-	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.