NORDEL™ IP 4640

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NORDEL™ IP 4640 hydrocarbon rubber 644 یک ترپلیمر اتیلن-پروپیلن-دی ان (EPDM) نیمه آمورف است که در قالب‌گیری و فرآوری اکستروژن استفاده می‌شود. این محصول به ویژه برای تولید واشرهای همه منظوره و محصولات قالب‌گیری شده و همچنین فرآوری اکستروژن پروفیل‌ها و شیلنگ‌ها مناسب است. عملکرد ویسکوزیته متوسط و تبلور کم را ترکیب می کند، به طوری که تعادل خوبی در عملکرد پردازش، عملکرد در دمای پایین و عملکرد محصول دارد. ویژگی های اصلی: محتوای دی ان متوسط وزن مولکولی متوسط مطابق با مقررات زیر مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده 21 CFR 177.2600، مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده 21 CFR 177.1520 (به یادداشت 1 مراجعه کنید)، مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده 21 CFR 175.105 (به یادداشت 2 مراجعه کنید)، مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده 21 CFR 177.1210. لطفا برای جزئیات کامل مقررات را بررسی کنید. زمینه کاربرد: واشرها و قالب گیری های جهانی فرآوری اکستروژن پروفیل ها و شیلنگ ها نکات: (1) می توان برای تماس با انواع غذاها به جز آب امولسیون روغن، غذای پرچرب یا کم چرب، غذای چرب و روغنی کم رطوبت استفاده کرد. (2) فقط چسب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.105	-	-
	FDA 21 CFR 177.1210	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
	FDA 21 CFR 177.2600	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	کیسه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.860 g/cm³	-	ASTM D297
ویسکوزیته Mooney	40 MU	-	ASTM D1646
محتوای اتیلن	55.0 %wt	-	ASTM D3900
محتوای ENB	5.0 %wt	-	ASTM D6047
محتوای پروپیلن	40.0 %wt	-	ASTM D3900
فلز تبدیلی باقیمانده	ppm	-	Internal method
توزیع وزن مولکولی	متوسط	-	Internal method
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D296
مواد فرار	%wt	-	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.