NORDEL™ IP 4760P

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NORDEL™ IP 4760P لاستیک هیدروکربنی یک ترپلیمر اتیلن-پروپیلن-دی‌ان (EPDM) نیمه‌بلورین است. این پلیمر دارای توزیع اتیلن دو حالته منحصر به فردی است که منجر به تعادل بین خواص پردازش می‌شود که در سایر EPDMهای نیمه‌بلورین موجود نیست. در مقایسه با پلیمر کنترل رقابتی، NORDEL IP 4760P دارای عملکرد بهتری در دماهای پایین و استحکام اولیه بالاتری است. ویژگی‌های اصلی: نیمه‌بلورین، محتوای دی‌ان متوسط، توزیع اتیلن دو حالته، تعادل بین عملکرد در دماهای پایین و استحکام اولیه بالا. مطابق با مقررات زیر: مقررات اداره غذا و داروی ایالات متحده CFR 21 177.2600، مقررات اداره غذا و داروی ایالات متحده CFR 177.1520 21 (به یادداشت 1 مراجعه کنید)، مقررات اداره غذا و داروی ایالات متحده CFR 175.105 21 (به یادداشت 2 مراجعه کنید)، مقررات اداره غذا و داروی ایالات متحده CFR 177.1210 21. لطفاً برای جزئیات کامل مقررات را بررسی کنید. زمینه کاربرد: پروفیل، اکستروژن، شلنگ. یادداشت‌ها: (1) می‌تواند با تمام انواع غذاها تماس داشته باشد، به جز آب امولسیون روغن، غذاهای پرچرب یا کم‌چرب، غذاهای چرب و روغنی با رطوبت پایین. (2) فقط چسب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.105	-	-
	FDA 21 CFR 177.1210	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
	FDA 21 CFR 177.2600	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.870 g/cm³	-	ASTM D297
ویسکوزیته Mooney	MU 60	-	ASTM D1646
محتوای اتیلن	67.5 %wt	-	ASTM D3900
محتوای ENB	5.0 %wt	-	ASTM D6047
محتوای پروپیلن	27.5 %wt	-	ASTM D3900
توزیع وزن مولکولی	متوسط	-	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.