NORDEL™ IP 4770P

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NORDEL™ IP 4770P لاستیک هیدروکربنی با وزن مولکولی بالا، نیمه‌بلورین، با نرخ پخت سریع است که در سیستم پخت استاندارد دارای درجه بالایی از پخت است. این محصول دارای ویژگی‌های استحکام اولیه بالا و کشش بالا است. این محصول برای پردازش اکستروژن مانند پروفیل‌ها و شلنگ‌ها استفاده می‌شود و همچنین برای محصولات قالب‌گیری شده مناسب است. ویژگی‌های اصلی: نیمه‌بلورین، محتوای دی‌ان متوسط، وزن مولکولی بالا، استحکام اولیه بالا. مطابق با مقررات زیر: مقررات اداره غذا و داروی ایالات متحده 21 CFR 177.2600، مقررات اداره غذا و داروی ایالات متحده 21 CFR 177.1520 (به یادداشت 1 مراجعه کنید)، مقررات اداره غذا و داروی ایالات متحده 21 CFR 175.105 (به یادداشت 2 مراجعه کنید)، مقررات اداره غذا و داروی ایالات متحده 21 CFR 177.1210. لطفاً برای جزئیات کامل مقررات را بررسی کنید. زمینه کاربرد: شلنگ، اکستروژن پروفیل/نوار آب‌بندی، اصلاح پلاستیک. یادداشت‌ها: (1) می‌تواند با تمام انواع غذاها تماس داشته باشد، به جز آب امولسیون روغن، غذاهای پرچرب یا کم‌چرب، غذاهای چرب و روغنی با رطوبت پایین. (2) فقط چسب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.105 2	-	-
	FDA 21 CFR 177.1210	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520 3	-	-
	FDA 21 CFR 177.2600	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.870 g/cm³	-	ASTM D297
ویسکوزیته Mooney	70 MU	-	ASTM D1646
محتوای اتیلن	70.0 %wt	-	ASTM D3900
محتوای ENB	5.0 %wt	-	ASTM D6047
محتوای پروپیلن	25.0 %wt	-	ASTM D3900
فلز تبدیلی باقیمانده	ppm	-	Internal method
توزیع وزن مولکولی	متوسط	-	Internal method
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D296
مواد فرار	%wt	-	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.