NORDEL™ IP 4785HM

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NORDEL IP 4785HM Hydrocarbon Rubber یک گرید نیمه کریستالی با ویسکوزیته بالا است که سهولت پردازش، سرعت پخت سریع و حالت های بالای پخت را با سیستم های پخت گوگرد استاندارد ارائه می دهد. برای کاربردهای قالب‌گیری و اکسترود شده که نیاز به ویسکوزیته‌های بالا، استحکام خام بالا و ظرفیت پرکننده بالا دارند، طراحی شده است. به طور ایده‌آل برای طیف گسترده‌ای از پروفیل‌های اکسترود شده و کالاهای قالب‌گیری شده مناسب است. همچنین می توان آن را با پراکسید پخت کرد. ویژگی های اصلی نیمه کریستالی سطوح متوسط دی ان استحکام خام خوب فرم گلوله برای مخلوط کردن سریع محتوای ژل کم مطابق با: U.S. FDA 21 CFR 175.105: فقط چسب ها U.S. FDA 21 CFR 177.1210 U.S. FDA 21 CFR 177.1520(c)3.4 U.S. FDA 21 CFR 177.2600 برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید. کاربردها پروفیل های اکسترود شده نوار آب و هوای خودرو شیلنگ و لوله نگهداری و جابجایی NORDEL IP 4785HM Hydrocarbon Rubber باید در داخل خانه در بسته بندی اصلی خود نگهداری شود. کیفیت محصولات EPDM ممکن است تحت تأثیر قرار گرفتن در معرض نور مصنوعی یا طبیعی قرار گیرد. پلیمر باید در یک محیط خنک نگهداری شود تا حالت گلوله دریافت شده حفظ شود. فرم محصول این محصول معمولاً یک گلوله است اما ممکن است با گذشت زمان به یک عدل شکننده تبدیل شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.105 2	-	-
	FDA 21 CFR 177.1210	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.4 FDA 21 CFR 177.2600	- -	- -
اشکال	پلت‌ها 3	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm³ 0.880	-	ASTM D297
ویسکوزیته Mooney	MU 85	-	ASTM D1646
محتوای اتیلن	%wt 68.0	-	ASTM D3900
محتوای ENB	%wt 4.9	-	ASTM D6047
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D296
توزیع وزن مولکولی	متوسط	-	Internal Method
محتوای پروپیلن	%wt 27.1	-	ASTM D3900
فلز واسطه باقیمانده	ppm	-	Internal Method
کل مواد فرار	%wt 0.4	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.