ELITE™ 5220B

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	EPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ELITE™ 5220B یک ماده رزین پلی اتیلن تقویت شده است. این ماده در آمریکای لاتین موجود است. کاربرد معمولی ELITE™ 5220B: کاربردهای تماس با مواد غذایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU شماره 10/2011 FDA FCN 424	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.915 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.5 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	20 µm	0.7874 mil	-
مقاومت در برابر سوراخ شدن فیلم	27.0 J/cm³	-	Internal Method
استحکام کششی		-	ASTM D882
	15.0 MPa	2175.57 psi	-
	17.0 MPa	2465.65 psi	-
	40.0 MPa	5801.52 psi	-
	36.0 MPa	5221.37 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	680 %	-	-
	830 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	820 g	28.92 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	390 g	13.76 oz	-
	600 g	21.16 oz	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	96	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	1.0 %	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	271 C°	519.8 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.