ELITE™ 5815P

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	EPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ELITE™ 5815P از طریق INSITE™ Technology از Dow تولید می شود. این یک رزین اتیلن آلفا-الفین برای پوشش تک لایه و کو اکستروژن است که شروع آب بندی در دمای پایین عالی، استحکام آب بندی نهایی، استحکام چسبندگی گرم و عملکرد طعم و بو خوب را ارائه می دهد. پوشش تک لایه و کو اکستروژن برای کاربردهای بسته بندی. کو اکسترود شده با کوپلیمر PRIMACOR™ به عنوان یک درزگیر فویل یا PET مقرون به صرفه. مطابق با U.S. FDA FCN 424 مطابق با EU. No 10/2011 برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA FCN 424 اروپا شماره 10/2011	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.910 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	15 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای شروع دوخت حرارتی	90.6 C°	195.08 F°	Internal method

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	124 C°	255.2 F°	Internal method

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
گردن‌دهی (Neck-in)	235.0 mm	9.25 in	Internal method
حداقل ضخامت پوشش	µm	-	Internal method
حداقل وزن پوشش	g/m²	-	Internal method
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.