ELITE™ 5860

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	EPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی های اصلی: برای پردازش بر روی سخت افزار اکستروژن معمولی با سایر پلی الفین های منتخب DOW و/یا برای پیکربندی های فرآیند منتخب کمک به عملکرد درزگیر بسته بندی از جمله شروع آب بندی کم مطابق با: EU: Commission Regulation (EU) No 10/2011 U.S. FDA 21 FCN 424 برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU شماره 10/2011 FDA FCN 424	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.908 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	22 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	15.0 MPa	2175.57 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	770 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	171 MPa	24801.5 psi	ISO 178

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	81.0 C°	177.8 F°	ASTM D1525
دمای ذوب (DSC)	96.0 C°	204.8 F°	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.