ELITE™ AT 6402

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	EPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ELITE™ AT 6402 Enhanced Polyethylene Resin یک کوپلیمر اتیلن/اکتن-1 است که برای تولید فیلم دمیده که نیاز به آب بندی و چقرمگی خوب با سفتی و مقاومت در برابر درجه حرارت خوب دارد، مناسب است. ویژگی های اصلی: کاملاً فرموله شده با لغزش، آنتی بلاک و کمک پردازش. چسبندگی گرم و استحکام آب بندی بالا. چسبندگی گرم گسترده و پنجره بسته بندی FFS. خواص سفتی و چقرمگی عالی. رزین با توان عملیاتی بالا با پایداری حباب عالی. مطابق با: U.S. FDA FCN 424 EU, No 10/2011 Canadian HPFB No Objection. برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کمک‌پردازش عامل ضد کلوخه شدن (1875 ppm) عامل لغزش (750 ppm)	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA FCN 424 HPFB (کانادا) بدون اعتراض اروپا 10/1/2011 12:00:00 AM	- - -	- - -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.913 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.85 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
انرژی سوراخ شدن فیلم	3.32 J	-	Internal method
پیری در آون (۱۳۶ درجه سانتی‌گراد)	48.0 N	10.79 lbf	Internal method
مقاومت در برابر سوراخ شدن فیلم	16.5 J/cm³	-	Internal method
مدول سکانت	118 MPa	17114.48 psi	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	570 g	20.1 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	230 g	8.11 oz	ASTM D1922

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	107 C°	224.6 F°	Internal method

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	7.4 %	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.