CONTINUUM™ DGDC-2480 NT

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین پلی اتیلن دومد CONTINUUM™ DGDC-2480 NT با استفاده از فناوری فرآیند UNIPOL™ II تولید می شود. این محصول ممکن است برای کاربردهای لوله ای مورد استفاده قرار گیرد که در آن استحکام هیدرواستاتیک طولانی مدت همراه با مقاومت برجسته در برابر رشد ترک آهسته و انتشار سریع ترک مورد نظر است. کاربردهای مناسب شامل لوله های توزیع گاز طبیعی، لوله کشی صنعتی، معدن، فاضلاب و خطوط خدمات آب شهری است. انطباق با استانداردهای صنعتی: ASTM D 3350: طبقه بندی سلولی Natural - PE445574A Black - PE445574C (به یادداشت های 1 مراجعه کنید) موسسه لوله های پلاستیکی (PPI): TR-4 Natural Pipe - CONTINUUM™ DGDC-2480 - NT ASTM PE4710 pipe grade - 1600psi HDB and 1000psi HDS @ 73°F Black Pipe CONTINUUM DGDC-2480 BK (به یادداشت های 1 مراجعه کنید) ASTM PE4710 pipe grade 1600psi HDB and 1000psi HDS @ 73°F, and 1000psi HDB @ 140°F NSF - International: Standard 14 and 61 Natural Pipe - DGDC-2480 NT Black Pipe DGDC-2480 BK (به یادداشت های 1 مراجعه کنید) برای جزئیات کامل با مقررات مشورت کنید. یادداشت ها: (1) پنج عدد اول طبقه بندی سلولی بر اساس رزین طبیعی است. عدد و حرف آخر بر اساس رزین سیاه است (رزین طبیعی به اضافه 6.5٪ DFNF-0092).

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کمک‌پردازش	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 3350 PE345564C ASTM D 3350 PE445574A ASTM PE4710 NSF 14 NSF 61 پی‌پی‌آی TR-4	- - - - - - -	- - - - - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن پروفایل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm³ 0.949 g/cm³ 0.959	- - -	ASTM D792 - -
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.080 g/10 min 8.5	- - -	ASTM D1238 - -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1030	psi 149389.14	ASTM D790B
مقاومت در برابر انتشار سریع ترک، Pc	bar bar	- - -	- ISO 13478 ISO 13477
مقاومت در برابر انتشار سریع ترک، Tc	C°	-	ISO 13477
PENT رشد کند ترک	hr	-	ASTM F1473

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	490 J/m	9.18 ft·lb/in	ASTM D256A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پایداری حرارتی	C°	-	ASTM D3350
دمای تردی	C°	-	ASTM D746A

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.