DOW™ Electrical & Telecommunications DGDA-1310 NT

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dow Electrical and Telecommunications DGDA-1310 NT High Density Polyethylene Resin یک رزین با عملکرد بالا است که تعادل فوق‌العاده‌ای از قابلیت پردازش و استحکام را ارائه می‌دهد. Dow Electrical and Telecommunications DGDA-1310 NT برای استفاده در اکستروژن سیم و کابل برای فرآیند Monosil و همچنین پوشش‌دهی برق و ارتباطات طراحی شده است. DGDA-1310 NT همچنین دارای خواص الکتریکی عالی و مقاومت برتر در برابر ترک‌های ناشی از تنش محیطی است. مشخصات Dow Electrical and Telecommunications DGDA-1310 NT با مشخصات زیر مطابقت دارد: ASTM D-1248 نوع III، کلاس A، دسته 5، درجه E9

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	پوشش کابل صنعتی	-	-
	عایق ولتاژ پایین	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	غلاف کابل کاربردهای سیم و کابل	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 1248، III، کلاس A، دسته 5، درجه E9	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.954 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.28 g/10 min 27 g/10 min	- - -	ASTM D1238 ASTM D1238 ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	22.8 MPa	3306.87 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	1000 MPa	145038.0 psi	ASTM D790B

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ثابت دی‌الکتریک	2.34	-	ASTM D1531
ضریب تلفات	1.0E-4	-	ASTM D1531

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.