DOW™ Electrical & Telecommunications DGDL-3479 BK

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DGDL-3479 BK یک ترکیب پلی اتیلن با چگالی بالا است که از رزین ساخته شده توسط فناوری فرآیند UNIPOL ™ تولید می شود. DGDL-3479 BK یک روکش مشکی کابل تلفن و برق با کیفیت عالی است که چقرمگی خوب، مقاومت عالی در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش و مقاومت در برابر سایش را فراهم می کند. مشخصات DGDL-3479 BK مطابق با مشخصات مواد اولیه زیر است: ASTM D-1248: نوع III، کلاس C، دسته 5، گریدهای E10 و J5، J4 کابل روکش شده با DGDL-3479 BK، با استفاده از شیوه های اکستروژن تجاری مناسب، باید مطابق با مشخصات زیر باشد: ICEA: S-61-402; NEMA WC5 ANSI: C8.35 IEC 60502

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	غلاف کابل	-	-
	غلاف کابل	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ANSI C 8.35	-	-
	ASTM D 1248، III، کلاس C، دسته 5 درجات	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	E10، J4، J5 ICEA S-61-402 IEC 60502 NEMA WC-5	- - -	- -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.952 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.050 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693
محتوای کربن بلک	2.6 %	-	ASTM D1603
ضریب جذب		-	ASTM D3349

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
PENT	200 hr	-	ASTM F1473

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	22.1 MPa	3205.34 psi	ASTM D638

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول کششی	% 850	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 827	psi 119946.43	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ثابت دی‌الکتریک	2.56	-	ASTM D1531
ضریب تلفات	3.0E-4	-	ASTM D1531

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.