DOW™ Electrical & Telecommunications DGDL-3479 NT

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dow Electrical and Telecommunications DGDL-3479 NT یک ترکیب پلی‌اتیلن با چگالی بالا است که از رزینی تولید شده با فناوری فرآیند UNIPOL™ ساخته شده است. Dow Electrical and Telecommunications DGDL-3479 NT یک پوشش طبیعی کابل تلفن و برق با کیفیت عالی است که استحکام خوبی، مقاومت عالی در برابر ترک‌های ناشی از تنش و مقاومت در برابر سایش را فراهم می‌کند. مشخصات Dow Electrical and Telecommunications DGDL-3479 NT با مشخصات مواد خام زیر مطابقت دارد: ASTM D-1248: نوع III، کلاس A، دسته 5، درجات E10 و J4، J5 کابل‌هایی که با Dow Electrical and Telecommunications DGDL-3479 NT پوشش داده شده‌اند، با استفاده از روش‌های اکستروژن تجاری صحیح، باید با مشخصات زیر مطابقت داشته باشند: ICEA: S-61-402؛ IEC 60502 ANSI: C8.35 NEMA WC5

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	غلاف کابل	-	-
	غلاف کابل	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ANSI C 8.35 ASTM D 1248، III، کلاس A، دسته 5، درجه E10 ICEA S-61-402 IEC 60502 NEMA WC-5	- - - - - -	- - - - -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.942 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.040 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	22.1 MPa	3205.34 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	850 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	827 MPa	119946.43 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	°C	-	ASTM D746

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ثابت دی‌الکتریک	2.56	-	ASTM D1531
ضریب تلفات	3.0E-4	-	ASTM D1531

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
PENT	200 hr	-	ASTM F1473

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.