DOW™ HDPE 90057L

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DOW™ HDPE 90057L یک ماده رزین پلی اتیلن با چگالی بالا است. در آمریکای لاتین موجود است. ویژگی های مهم DOW™ HDPE 90057L عبارتند از: کمک فرآیند ضد بلوک لغزش کاربرد معمول DOW™ HDPE 90057L: کاربردهای تماس با مواد غذایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU شماره 10/2011 FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.956 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ASTM D1238
	0.29 g/10 min	-	-
	27 g/10 min	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	15 µm	0.5906 mil	-
مقاومت در برابر سوراخ شدن فیلم	5.60 J/cm³	-	Internal Method
مدول سکانت		-	ASTM D882
	893 MPa	129518.93 psi	-
	1060 MPa	153740.28 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	30.0 MPa	4351.14 psi	-
	30.0 MPa	4351.14 psi	-
	41.0 MPa	5946.56 psi	-
	31.0 MPa	4496.18 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	320 %	-	-
	750 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	50 g	1.76 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	5.0 g	0.1764 oz	-
	47 g	1.66 oz	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	210 C°	410.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.