DOW™ HDPE DGDA-2485 NT

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مطابق با استانداردهای صنعت ASTM D 3350: گام به گام PE346460A (به یادداشت 1 مراجعه کنید) انجمن کارگران بزرگراه و حمل و نقل ایالتی آمریکا (AASHTO) M294/MP7 (به یادداشت 2 مراجعه کنید) رزین پلی اتیلن با چگالی بالا DOW DGDA-2485 NT که توسط فناوری فرآیند UNIPOL™II تهیه شده است، به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد، از جمله پردازش اکستروژن پروفیل هایی مانند لوله های موجدار. این محصول عملکرد عالی ESCR/NCLS را با چقرمگی و قابلیت پردازش عالی ترکیب می کند. ملاحظات: (1) 5 رقم اول در درجه استاندارد نشان دهنده رزین رنگ اصلی مورد استفاده در محصول است. رقم آخر و حروف زیر نشان دهنده رزین سیاه (6.5٪ DFNF-0092 به رزین رنگ اصلی اضافه شده است) می باشد. (2) تحت شرایط پردازش مناسب، مستربچ کربن سیاه (6.5٪) DFNF-0092 را می توان برای اکسترود کردن رزین رنگ اصلی اضافه کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	AASHTO M294/MP 7 ASTM D 3350 PE346460A	- -	- -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری اکستروژن پروفایل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.947 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ASTM D1238
	0.060 g/10 min	-	ASTM D1238
	9.5 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	21.4 MPa	3103.81 psi	ASTM D638
	40.0 MPa	5801.52 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	1280 MPa	185648.64 psi	ASTM D790B

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	°C	-	ASTM D746
دمای ذوب (DSC)	131 °C	267.8 °F	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
NCLS	hr	-	ASTM F2136
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	°C	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.