DOW™ HDPE TCP-2495 NT

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مطابق با استانداردهای صنعت ASTM D 3350: مرحله PE335440A رزین پلی اتیلن با چگالی بالا DOW TCP-2495 NT با فناوری پردازش UNIPOL ™ تهیه شده است. این محصول به طور ویژه برای پردازش تمام لوله ها و کابل های مدارهای CIC استفاده می شود و در کاربردهای کابل های مخابراتی و برق استفاده می شود. پس از مخلوط کردن رزین رنگ اصلی با مستربچ رنگ، می توان آن را در فرآیند اکستروژن لوله یا خط لوله موجود پردازش کرد و برای همه اندازه ها مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 3350 PE335440A	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری اکستروژن پروفایل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.946 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.21 g/10 min 21 g/10 min	- - -	ASTM D1238 ASTM D1238 ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693C
سختی دورومتر	68	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	22.8 MPa 34.5 MPa	- 3306.87 psi 5003.81 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	862 MPa	125022.76 psi	ASTM D790B
PENT انتشار کند ترک	hr	-	ASTM F1473
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	110 J/m	2.06 ft·lb/in	ASTM D256A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746A
دمای ذوب (DSC)	128 C°	262.4 F°	Internal method

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.