Multi-Pro® SDC 1200 D

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Multi-Pro® SDC 1200 D یک محصول پلی اتیلن با چگالی بالا است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی ها عبارتند از: پایداری ابعادی خوب، قابلیت پردازش خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب قابلیت پردازش خوب	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.10 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.4 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 19.3	psi 2799.23	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 550	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1250	psi 181297.5	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 530	ft·lb/in 9.93	ASTM D256
ضربه Gardner	J 22.6	-	ASTM D5420

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 82.2	F° 179.96	-
زمان خشک کردن	to 4.0 hr 2.0	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	C° 204	F° 399.2	-
دمای بخش میانی سیلندر	C° 210	F° 410.0	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C° 216	F° 420.8	-
دمای نازل	C° 216	F° 420.8	-
دمای فرآیند (ذوب)	C° 216	F° 420.8	-
دمای قالب	to 43.3 °C 26.7	F° 109.94 - 80.06	-
نرخ تزریق	متوسط-سریع	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 204	F° 399.2	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 210	F° 410.0	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 216	F° 420.8	-
دمای مذاب	C° 216	F° 420.8	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 216	F° 420.8	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.