TRYCITE™ 8003

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	PS (HIPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TRYCITE™ 8003 فیلم پلی استایرن یک فیلم پلی استایرن جهت دار، مات و نیمه شفاف برای استفاده در کاربردهای لمینت است. ضخامت های موجود 1.0، 1.15، 1.25، 1.5، 2.0، 2.5 و 3.0 میل است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود	1.0; 1.15; 1.25; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0 میل (25; 29; 32; 38; 51; 64; 76 میکرون)	-	-
مدول سکانت		- 359694.24 psi	ASTM D882

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
	MPa 2480 MPa 2550	369846.9 psi	- -
استحکام کششی	MPa 55.8 MPa 55.8	- psi 8093.12 psi 8093.12	ASTM D882 - -
ازدیاد طول کششی	% 70 % 90	- - -	ASTM D882 - -
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 200	oz 7.05	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	g 7.0	oz 0.2469	ASTM D1922
تنش جمع‌شدگی (Shrink Tension)	MPa 1.21 MPa 0.896	- psi 175.5 psi 129.95	Internal Method - -
بازدهی (Yield)	m²/kg 38.0 m²/kg 33.0 m²/kg 30.0 m²/kg 25.0 m²/kg 18.9 m²/kg 15.2 m²/kg 12.6	- - - - - - - - - - - -	ASTM D4321 - - - - - - -

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
براقیت	20	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 56	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.