□□□□□□□□ 113C

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DOW™ LDPE 113C یک ماده رزین پلی‌اتیلن با چگالی پایین است. این محصول در آمریکای لاتین موجود است. ویژگی اصلی DOW™ LDPE 113C: ضد بلوک. کاربرد معمول DOW™ LDPE 113C: کاربردهای تماس با غذا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.923 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.8 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.10	-	ASTM D1894
ضخامت فیلم - تست شده	µm 38	mil 1.5	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 12.0	psi 1740.46	-
	MPa 12.0	psi 1740.46	-
	MPa 21.0	psi 3045.8	-
	MPa 17.0	psi 2465.65	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 300	-	-
	% 600	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 100	oz 3.53	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 360	oz 12.7	-
	g 180	oz 6.35	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	68	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 7.5	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C° 165	F° 329.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.